ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU FAIANȚĂ ŞI GRESIE
DURAZIV AM 7
INTERIOR, C1T

CARACTERISTICI:

- Pentru lipirea plăcilor ceramice absorbante la interior
- Aplicare pe suporturi minerale pe bază de ciment la pardoseli şi pereţi
- Ideal pentru suprafeţe neregulate
- Lucrabilitate bună şi aderenţă ridicată
- Economic

DOMENII DE APLICARE:

Placări la interior, în strat de 4-15 mm, cu următoarele materiale şi în următoarele condiţii:

- plăci ceramice de interior (plăci absorbante) şi plăci naturale poroase
- aplicare pe pardoseli şi pereţi în medii uscate, fără umiditate şi caldură exesivă
- se poate folosi şi la realizarea de zidării cu cărămizi BCA, blocuri ceramice sau cărămizi clasice

Suportul trebuie să fie absorbant, solid şi lipsit de substanţe antiaderente:

- suporturi minerale care au ca liant cimentul
- beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile
- gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate şi şpăcluite în prealabil cu DURAZIV AM 15

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

- denivelările, fisurile sau găurile se repară folosind mortarul de reparaţii DURAZIV PM 47
- suprafeţele absorbante (BCA, glet ipsos, tencuieli/şape având conţinut mic de ciment) trebuie amorsate cu o amorsă penetrantă
- nu se recomandă umezirea plăcilor sau a suportului înainte de aplicarea adezivului

PREPARARE ŞI APLICARE:

- conţinutul unui sac se presară în 5-5,5 litri apă curată, la temperatura obişnuită
- se amestecă pană se obţine o pastă omogenă fară aglomerări folosind un mixer electric (bormaşină prevăzută cu amestecător) la turatie redusă
- se reamestecă după 5-10 minute şi se ajustează consistenţa prin adăugare de apă sau adeziv
- se aplică adezivul pe suport, prin întindere cu o gletieră dinţată
- la placări în zone cu trafic intens, se aplică adeziv şi pe spatele plăcii
- se aşează plăcile în stratul de adeziv, la max. 10-15 minute după întinderea acestuia
- se verifică periodic ca placa să fie acoperită min. 60% din suprafaţă
- se poate circula pe plăci şi se poate executa chituirea după 24 de ore

DEPOZITARE: In spaţii acoperite, fără expunere la ploaie sau soare

AMBALARE: saci de 25 kg

CONSUM ORIENTATIV: între 3 – 4 kg /m^2, în funcţie de denivelările suportului

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe sac

DATE TEHNICE:

Proporţia amestecului	5-5,5 l apă / 25 kg adeziv
Timp de maturare	5-10 minute
Timp de punere în operă	≈ 4 ore

Temperatura de punere în operă	5°C - 30°C
Tipuri de plăci pozabile: plăci absorbante sinterizate (glazurate) sau extrudate (neglazurate) cu absorbţie > 3%: clasa $A2_a$, $A2_b$, A3, $B2_a$, $B2_b$, B3	
Plăci naturale poroase: marmură colorată, calcar, dolomită, travertin, ardezie, agloresină	
Chituire, după:	24 de ore
Circulabil pe plăci (gresie), după:	24 de ore
Rezistenţă maximă, după	28 de zile
Rezistenţă la temperatură	-30°C … +70°C
Timp deschis (SR EN 1346)	≥ 20 minute
Alunecare (SR EN 1308)	≤ 0,5 mm
Aderenţa (SR EN 1348)	
- iniţială (în mediu uscat)	≥ 0,5 N/mm^2
- în mediu umed	NDP (adeziv pentru interior)
- după îmbătrânire la +70°C	NDP (adeziv pentru interior)
- după 25 cicluri îngheţ /dezgheţ	NDP (adeziv pentru interior)
Clasificare conform SR EN 12004	Adeziv pe bază de ciment, clasa C1 – adeziv pentru aplicaţii la interior

ATENŢIONĂRI:

Indicaţiile şi prescripţiile cuprinse în prezenta fişă tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare ale produsului şi nu pot inlocui calificarea şi pregatirea executantului lucrarii. Producatorul garantează performanţele produsului dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Folosirea produsului impune confirmarea de catre utilizator prin aplicatii practice a faptului ca este sau nu adecvat utilizării avute in vedere şi asumarea întreagii responsabilitaţi ce poate deriva din folosirea acestuia.

CE

14 SR EN 12004

Produs de DURAZIV SRL
Sos. Olteniţei nr. 202, 077160
Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov, România
Tel./Fax: 021.361.53.48