DURAZIV STANDARD ANTIBACTERIAN

Vopsea lavabilă albă pentru interior, cu efect antibacterian

Descriere:

DURAZIV STANDARD ANTIBACTERIAN este o vopsea lavabilă pentru interior cu efect antibacterian de durată, aditivat cu un biocid special care inhibă dezvoltarea microorganismelor patogene. Testele de laborator (Standard Japonez JIS Z2801) au demonstrat eficiența împotriva formării coloniilor de bacterii responsabile pentru infecțiile spitalicești cele mai frecvente - E-Coli, Stafilococul auriu, cu până la 99,7% în decurs de 24h.
Datorită acțiunii dezinfectante, dispersia este recomandată pentru spații unde se impune un standard ridicat de igienă - spitale, cabinete medicale, cabinete veterinare, camere de hotel, cantine sau locuri unde se prepară/depozitează alimente, săli de clasă, camere de copii etc.
Formula unică, fără amoniac, degajă un miros discret, ce poate fi tolerat chiar și de persoanele cu sensibilitate alergică la nivelul căilor respiratorii. Mai mult, au fost complet eliminate substanțe toxice de risc precum mercur, plumb și reduse la maximum cele care pot genera emisii de vapori dăunătoare sănătății.
Duraziv Standard Antibacterian are un grad superior de alb, ce conferă peliculei un aspect perfect igienic, dar se poate și colora cu pigmenții ecologici superconcentrați **DURAZIV ESSENZA**.

Caracteristici:

- prezintă rezistență la ștergerea umedă
- putere de acoperire foarte bună
- aplicare ușoară
- produsul nu stropește la aplicare
- peliculă permeabilă la vapori - asigură respirația pereților
- aderență bună la suport

Utilizare:



Vopsirea suprafețelor minerale interioare noi (gips carton, glet de ciment, ipsos) sau renovarea suprafețelor acoperite cu vopsele pe bază de dispersii sau tapetate. Nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau zugrăveli de var sau humă.



Date tehnice:

CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
PRODUS LICHID		
1.Aspect	fluid, vâscos, omogen	vizual
2.Densitate 23 ºC, g/cm^3	1,65 ± 0,05	SR EN ISO 2811 – 1:2002
3.Conținut nevolatile (105 °C, 25 min.), %	61 ± 2	SR EN ISO 3251:2003
4.pH	8,0 – 9,0	STAS 8619/1 – 90
5.Vâsc. Brookfield, DV-II, sp.4; 0,3 rpm., 20 °C, mPa.s 10,0 rpm. 100,0 rpm.	 12.000-15.000 3.500-5.500	ASTM D 2196 – 99
PELICULA USCATĂ		
6.Aspect	Peliculă uniformă, albă	vizual
7.Uscare aparent completă, 23°C, 200 g, ore	6	SR EN ISO 3678:1999
8.Putere de acoperire • raport de contrast, peliculă umedă, 200µ, %, min	98	SR ISO 2814:199
9.Grad de alb (Wi313), %	Min. 90	Spectrofotometru

Probe de lot: 1, 3, 4, 5. Probe periodice: 2, 6, 7, 8. Probele de lot se execută la fiecare lot. Probele periodice și de tip se execută la 6 luni sau la schimbarea formulării.

Aplicare:

Pregătirea suprafețelor
Suprafețele noi, maturate, trebuie să fie curate, uscate și desprăfuite. Ele se amorsează cu **DURAZIV AMORSĂ Concentrată cu Kauciuc®** diluată până la 1:3 cu apă, funcție de gradul de absorbție al acestora.
Suprafețele vechi, deja vopsite, care prezintă zone slab aderente sau cu defecte (exfolieri, fisuri), trebuie reparate prin regletuire sau chituire. Suprafața reparată se lasă să se usuce și se amorsează ca și în cazul suprafețelor noi.
Amorsarea are rolul de a regla absorbabilitatea suportului, de a consolida eventualele zone mai friabile și de a reduce consumul de vopsea.

Pregătirea produsului
- stratul 1 - vopsea diluată cu maxim 10% apă (raport masic)
- stratul 2 - vopsea diluată cu maxim 5% apă (raport masic)

Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Mod de aplicare
- cu rola, pompa airless sau pensula;
- se aplică de sus în jos, uniform și fără întrerupere, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungi inestetice;
- temperatura de aplicare (a mediului): min. +10°C, max. +30°C;
- umiditatea suportului: maxim 12%;
- umiditatea mediului: maxim 70%.

Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii. Nu se combină cu alte produse!

Uscare pentru reacoperire: 2 - 6 ore, în funcție de temperatura mediului
Uscare totală: 24 ore
Număr de straturi recomandat: 2
Putere de acoperire: 13 - 15 m^2/litru/1 strat (funcție de tipul suportului și modul de aplicare)
Depozitare - Transport: în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5 °C - +30 °C; risc de depreciere prin îngheț
Deșeuri: reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare

REGLEMENTĂRI LEGALE
Compuși organici volatili (COV):
Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane"
Valoare limită COV, g/l: 75 (2007) / 30 (2010)
Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: max. 29

Natura riscurilor și recomandări de prudență:
S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii
S26 - În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul
S47/49 - Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +5 °C - +30 °C
S61 - A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu datele de securitate.
S62 - În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Substanțele active conținute în produs:
- 1,2-benzisotiazolin-3-ona (CAS:2634-33-5): 0.051%
- amestec de: 5-cloro-2-metil-3(2h)-izotiazolinona și 2-metil-3(2h)-izotiazolinona (CAS:55965-84-9): 0.0043%

Nu se cunoaște nicio categorie de utilizatori pentru care produsul să fie restricționat.

Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș

Produs de DURAZIV COLOR SRL
Str. Fagului, nr. 21, 077160, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, România
Tel.: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro, www.duraziv.ro