KRAFT ABSOLUT MAT

Vopsea lavabilă profesională pentru interior

Fișa Tehnică Nr. 141 / 03.2014
Rev. 2/17.06.2015

Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane, cu extra putere de acoperire și grad de alb ridicat. Formează o peliculă cu aspect super mat, pentru a masca micile imperfecțiuni de finisare ale suportului. Are lucrabilitate bună, fără efecte de stropire.



DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru protejarea și finisarea decorativă a suprafețelor de interior (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips-carton, tencuială, beton, ciment sau lemn.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Alb, rezistent la îngălbenire	Aspectul finisajului se păstrează în timp
Putere mare de acoperire	În sistem cu White Primer poate asigura acoperirea dintr-un singur strat
Aspect ultra mat și uniform	Maschează imperfecțiunile de finisare ale peretelui
Rezistență ridicată la spălare și frecare	Își păstrează aspectul după spălari repetate
Nu stropește, se usucă repede	

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1,63 (± 0,02)	ISO 2811
Substanțe nevolatile (%)	67 (± 2)	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP)	7500 – 10.500	ISO 2555
Raportul de contrast, CR, %	Alb: > 99	ISO 3905
Rezistența la cicluri de spălare (după 28 zile de la aplicare), cicluri	> 1.000	DIN 53778 part 1
pH	8.0 – 10.0	
Grad de alb	W.I. ≥ 90	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Indice de îngălbenire	Y.I. ≤ 0,5	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Grad de luciu (unități)	60° < 3 85° < 5	SR EN 13300
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006	A/a-SBA - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (luciu <25 la 60°) Strat de acoperire pe bază de apă Limită faza II: 30 g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produsul gata de utilizat	29	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Randament (m^2/L/strat)	13 - 15 *)	ISO 6504
Grosime film uscat (microni)	34 - 40	ISO 2808
Termen de valabilitate	24 luni	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeţei, de condiţiile şi de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL
Str. Atomiştilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov
Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
  - Fisuri - cu **KRAFT REPAIR**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuiește și se aplică un strat de amorsă **KRAFT WALL PRIMER** în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă **KRAFT WHITE PRIMER.**
  - Crăpături - se repară cu chit de umplere**.** După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuiește. Se finisează cu **KRAFT REPAIR,** se șlefuiește din nou, după care se aplică amorsa **KRAFT WALL PRIMER** în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă **KRAFT WHITE PRIMER.**
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **KRAFT WALL PRIMER** sau **KRAFT WHITE PRIMER**. Dacă suprafețele sunt portante, fără exfolieri sau blistere, se poate trece direct la aplicarea vopselei **KRAFT Absolut Mat**.
- Suprafețe noi – se amorsează cu **KRAFT WALL PRIMER.** Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 28 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **soluție antimucegai**. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT WALL PRIMER** sau **KRAFT WHITE PRIMER** diluate corespunzător.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se amorsează cu **KRAFT STAIN BLOCKING PRIMER**; după 24 ore se poate aplica vopseaua.

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate (diluție): cu apă curată, în următoarele proporții:

- Pentru primul strat: max. 10%
- Pentru al doilea strat: nu se diluează

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.
Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatură: 5 – 30 ^{o}C; umiditate relativă < 65%
Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 15%

Unelte: pensulă, rolă.
Aplicare: Se aplică 2 straturi de **KRAFT Absolut Mat** pe suprafața pregătită corespunzător. Primul strat se poate dilua cu max. 10% apă, în cazul în care peretele se amorsează cu Kraft Wall Primer. În cazul amorsării cu Kraft White Primer, este necesară aplicarea unui singur strat de Kraft Absolut Mat dilluat max. 5% sau nediluat.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 6 ore, în funcție de temperatură. Timpul de uscare superficială este de 3 – 4 ore (la 25^{0}C și umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Curățare unelte: cu apă.

ATENȚIE! Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE
4 L, 15L

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.
EUH208-Conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Produsul se depozitează în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 ˚C.

A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE! Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.