Fişă de produs

ADERA FINNA

- uşor de preparat şi aplicat
- timp de lucru optim
- aderenţă excelentă la suport









Descriere:

Adera Finna este un glet pe bază de ipsos, de culoare albă, predozat cu aditivi speciali pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereţilor. În combinaţie cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins şi lucrabilitate superioară. După uscare se obţine o suprafaţă finală netedă, uniformă, sticloasă reprezentând stratul ultim de finisare.

Performanţe:

Compoziţe	ipsos, var, minerale, adezivi
Granulometrie	< 200 µm
Necesar de apă	6-7 litri/10 kg material
Timp de lucru	minim 45 minute
Clasa de reacţie la foc	A1
Valabilitate	12 luni
Mod de aplicare	manual
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° - maxim 35°
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Grosimea stratului de material	1 - 3 mm
Consum specific	1 kg/m^2/mm
Ambalare	sac 20 kg 54 saci/palet
Cod SAP	91408

Domenii de utilizare:

- Pentru încărcarea, egalizarea, nivelarea şi finisarea unor variate tipuri de suprafeţe, cum ar fi: tencuieli de ciment, ciment-var, ipsos, gips-carton.
- Suportul trebuie sa fie uscat, desprăfuit şi să nu prezinte pete de ulei, eflorescenţe sau zone friabile.
- Pe suprafeţe puternic absorbante se recomandă utilizarea unei amorse, înainte de aplicarea gletului.

Preparare

Mixare

Aplicare

Mod de lucru:

Preparare

- **Adera Finna** se dispersează treptat în apă curată.
- Materialul se lasă în vas aproximativ 3 minute pentru a-i oferi timpul necesar de hidratare, după care se amestecă cu malaxorul sau manual, până la obținerea unei paste omogene.

Aplicare

- În funcție de planeitatea suportului, înainte de gletuirea întregii suprafețe, se vor acoperi în prealabil diferențele de planeitate proeminente.
- Materialul se va aplica în straturi multiple cu ajutorul gletierei, până la obținerea unor suprafețe netede și plane.
- Suprafața poate fi prelucrată pâna la un nivel de finisare superior, fără a mai necesita șlefuire, umezindu-se ușor cu o pensulă, după care se revine cu gletiera.
- Calitatea lucrării depinde de gradul de prelucrare. Pentru continuarea celorlalte lucrări, se va aștepta ca suprafața gletuită să fie complet uscată.
- Timpul de uscare depinde în mod direct de umiditatea, temperatura încăperii și de condițiile de ventilare ale încăperii.

Măsuri de protecție:

Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări îndelungate se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ținând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile.

Condiții de depozitare:

Sacii se vor păstra pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii. În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicații ulterioare.

CE
08

SR EN 13279-1:2009
Glet de ipsos pentru finisare la interior
C6/20/2

Reacţia la foc: A1
Conductivitate termică: PND
Izolare directă la zgomot aerian: PND

SINIAT S.A.
Str. Drumul Leordeni nr. 106, Sector 4,
București, România
Tel. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Fabrica Aghireşu
Aghireşu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj

Nr. B105/2016.02.02 RO

an etex company