NIDA BOARDFIX









Descriere:

NIDAboardfix este un adeziv în stare pulverulentă, predozat cu adaosuri minerale pe bază de ipsos și aditivi de calitate profesională, caracterizat printr-o aderență și plasticitate crescută. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă, de culoare roz, cu timp de lucru extins și posibilitate de corecție a planeității prelungită, reprezentând soluția cea mai sigură pentru aplicarea plăcilor din gips-carton în montajul direct prin lipire pe suport.

Caracteristici:

Granulometrie	< 200 µm
Timp de priză	minim 70 minute
Necesar de apă	5,4 litri/10 kg produs
Consum mediu	3,5kg/m^2
Clasa de reacție la foc	A1
Valabilitate	12 luni
Ambalare	sac 25 kg 45 saci/palet
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° - maxim 35°
Umiditatea relativă	maxim 80%
Utilizare	interior
Aderența	minim 0,25 N/mm^2
Cod SAP	91302

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 12860:2003 "Lianți-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos"

Domenii de utilizare:

NIDAboardfix se utilizează în vederea realizării placărilor de gips-carton, pe suprafețe de BCA, cărămidă, beton, tencuieli (ciment, var-ciment, ipsos). Pentru lipirea panourilor izolante, reparații de fisuri sau umplerea rosturilor cu grosimi mai mari de 3 mm.

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.

Se amorsează suportul în punctele de lipire.

Shaping the way people build



Preparare



Mixare



Aplicare

CE

Mod de lucru:

Preparare

NIDA boardfix se dispersează treptat în apă curată necesară pentru amestec, după care se amestecă manual sau mecanizat până la omogenizarea completă a pastei.

Aplicare

Înainte de punerea în operă a adezivului trebuie verificată planeitatea suportului, fiind permis ca spațiul dintre suport și placa din gips-carton să fie de minim 5 mm şi maxim 25 mm pentru a putea obține coeziunea necesară.

Primul pas constă în trasarea conturului viitoarei suprafețe cu ajutorul firului cu plumb, ruletei și a firului cu oxid. Pe spatele plăcii se vor aplica turtele de adeziv dispuse câte 10 puncte pe m² cu diametrul de aproximativ 10 cm, la distanțe de 30 cm pe lățimea unei plăci și de 40 cm pe lungimea ei.

După finalizarea aplicării materialului placa se va fixa pe 2 distanțieri de 1 cm, pe care se va sprijini placa la montare. Urmează lipirea plăcii de suport având grijă să obțineți o suprafață continuă. Planeitatea se dobândește și rectifică cu ajutorul dreptarului prin presare și lovire ușoară a plăcii pe verticală, orizontală și diagonală.

Avantaje:

- Ușurință în preparare și aplicare
- Timp de lucru extins
- Aderență excelentă la suport și la placă
- Productivitate ridicată
- Consum specific redus
- Elasticitatea pastei după aplicare
- Siguranță în calitatea lucrării.

Măsuri de protecție:

Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări îndelungate, se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ținând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile.

Condiții de depozitare:

Sacii se vor păstra pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii.
În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicații ulterioare.

Certificare:

Evaluarea conformității produsului este realizată prin controlul producției în fabrică şi prin încercări inițiale de tip, realizate în laboratorul producătorului.

Sistemul de management al calității este certificat şi evaluat periodic de către organismul de certificare AEROQ, având ca referință standardul SR EN ISO 9001: 2008 "Sisteme de management al calității. Cerințe"