DURAZIV CONTACT

Amorsă de contact pe suporturi minerale pentru interior și exterior

***CARACTERISTICI*:**

- ☑ Pentru realizarea punții de aderență pe suporturi minerale la aplicarea tencuielilor, materialelor de nivelare și adezivilor pentru plăci ceramice
- ☑ Aplicare pe suporturi minerale, beton, zidarie sau plăci ceramice
- ☑ Prelucrare ușoară și aderenţă ridicată
- ☑ Profesional, cu obtinerea unei suprafețe rugoase

***DOMENIUL DE APLICARE*:**

Primer promotor universal de aderență, gata de utilizare, pe bază de lianți organici in dispersie apoasă și nisip de cuart pentru realizarea punții de aderență la interior și exterior pe suporturi minerale (beton, prefabricate de beton, zidarie, cărămidă, BCA, ipsos sau plăci ceramice) la aplicarea tencuielilor pe bază de ciment, ipsos sau var, a materialelor de nivelare și corecție și a adezivilor pentru plăci ceramice sau piatra naturală.
Garantează, după aplicare, obtinerea unei suprafețe rugoase care asigură o aderență optimă a materialelor aplicate ulterior la suporturi netede, lise și putin absorbante, reducand și uniformizând totodata absorbtia de apă a suporturilor absorbante pe care este aplicat.

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

Suportul trebuie să fie curat, uscat, fară praf, fără uleiuri, grăsimi, părți friabile sau neaderente, fără decofrol. Straturile suport minerale, beton, prefabricate din beton, tencuieli sau șape trebuie sa fie complet întărite și uscate, să aibă o vechime minimă de 28 de zile și o umiditate reziduală de maxim 3%. Suportul nu se udă cu apă înaintea aplicării produsului.

PREPARARE ŞI APLICARE:

Produsul se aplică nediluat pe suport cu trafaletul cu păr scurt sau cu bidineaua urmarind acoperirea omogena a acestuia. Tencuielile, materialele de nivelare și corecție și adezivii pentru plăci ceramice sau piatră naturală se vor aplica numai după ce amorsa de contact s-a uscat complet (când materialul nu mai este lipicios). Timpul de așteptare pentru uscare este intre 3 - 6 ore și depinde de condițiile de mediu și absorbția suportului.

RECOMANDĂRI:

Este interzisă amestecarea produsului cu alte materiale. Nu se aplică pe suprafețe din beton cu umiditate vizibilă (de ex. apă din infiltrații sau condens) sau pe suprafețe din beton cu umiditate mai mare de 3%. Pe durata aplicării şi până la uscarea Duraziv Contact temperatura aerului şi a suportului trebuie să fie de cel puţin +5°C. Temperatura de lucru recomandată este între +5°C şi +30°C. Se va evita expunerea directă la soare, ploaie sau curenţi puternici. Se vor proteja zonele adiacente suprafeţelor pe care urmează să se aplice produsul. Duraziv Contact se spală de pe suprafețe sau scule cu apă din abundență cât timp este încă proaspăt, nu se va aștepta până la uscarea și întărirea materialului. Materialul întărit se va curăța cu acetona.
Punerea in opera a produsului impune respectarea normelor şi standardele în vigoare.

S.C. DURAZIV S.R.L
Şos. Olteniţei nr. 202
Popeşti-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro

***DEPOZITARE*:** In spaţii acoperite, fără expunere la ploaie sau soare și ferit de îngheț

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe găleată

AMBALARE: Găleți de plastic de 20 kg

CONSUM ORIENTATIV: Între 0,20 – 0,40 kg /m2, în funcţie de absorbția suportului

DATE TEHNICE:

Aspect	pastă
Culoare	cărămiziu
Granulaţia maximă	până la 1 mm
Densitatea	cca. 1,5 g/cm^3
pH	6,5
Temperatura de punere în operă	+ 5°C și - 30°C
Timp de așteptare după aplicare	3 -6 ore (în funcție de temperature și absorbtia suportului)
Consum	0,20 – 0,40 kg/m^2 (în funcție de absorbtia suportului)

Indicaţiile şi prescripţiile cuprinse în prezenta fişă tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare ale produsului şi nu pot inlocui calificarea şi pregatirea executantului lucrarii. Producatorul garantează performanţele produsului dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Folosirea produsului impune confirmarea de catre utilizator prin aplicatii practice a faptului ca este sau nu adecvat utilizării avute in vedere şi asumarea întreagii responsabilitaţi ce poate deriva din folosirea acestuia

ASIGURAREA CALITĂŢII:

Calitatea produsului este asigurată prin verificări permanente în laboratorul DURAZIV şi în institutele autorizate din ţară.

ÎNCADRAREA ÎN CLASA PRODUSELOR CHIMICE:

Precautii la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008:
P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor
P262 – Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.
P305+P351+P313 – În caz de contact cu ochii clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute şi consultaţi medicul.
P301+P331+P315 – În caz de înghiţire nu provocaţi voma şi consultaţi imediat medicul.
P233+P411 – Păstraţi recipientul închis etanş şi depozitaţi la temperaturi care să nu depăşească +50 C - +300 C.