Fişă de produs

ADERA FYBRO

- ✓ înlocuieşte utilizarea plasei din fibră de sticlă
- ✓ rezistă la deformări
- ✓ previne apariţia fisurilor în timp





Descriere:

Adera Fybro este un mortar pe bază de ipsos, armat cu fibre. Se aplică manual, la interiorul încăperilor.
În combinaţie cu apa, se obţine o pastă omogenă cu timp de lucru extins, uşor de aplicat şi preparat.

Performanţe:

Compoziţe	ipsos, minerale, aditivi şi fibre
Granulometrie	0-1,5 mm
Necesar de apă	6–7litri/10 kg de material
Timp de lucru	> 60 minute
Clasa de reacţie la foc	A1
Rezistenţa la încovoiere	> 1,5N/mm²
Rezistenţa la compresiune	> 3 N/mm²
Aderenţa la suport	> 0.3 N/mm²
Valabilitate	9 luni
Mod de aplicare	manual
Grosimea stratului de aplicare	6mm-40mm
Consum specific	8kg / m²/ cm
Temperatura mediului de aplicare	minim 5° C - maxim 35° C
Umiditatea mediului de aplicare	< 60 %
Ambalare	sac 25 kg 48 saci/palet înfoliat
Cod SAP	133096

Se recomandă protejarea de intemperii în timpul transportului şi depozitării.

Domenii de utilizare:

- pentru tencuieli interioare rezistente la deformări
- la îmbinarile dintre tipuri diferite de suport (beton-cărămidă; beton-BCA; cărămidă-BCA)
- pentru renovări
- pentru tencuieli prelucrate ornamental - tip "Vintage"

Avantaje tencuială:

- Are aderență bună la suprafața suport
- Izolează termic
- Reglează umiditatea încăperii
- Este incombustibil

Avantaje aplicare:

- Aplicare rapidă - număr redus de operațiuni (nu se mai aplică plasă)
- Omogenizare ușoară
- Timp de lucru optim
- Posibilitate de prelucrare ca suprafață ornamentală - tip "Vintage"



Preparare



Aplicare

Mod de lucru

Preparare

- Se pune apă într-o cuvă, după care se presară materialul apoi se mixează până la obținerea unei paste omogene. Nu este recomandată adăugarea pudrei în pastă, pentru a evita reducerea timpului de lucru.

Mod de aplicare

- Aplicarea pe suport se face manual, utilizând gletiera, mistria sau canciocul
- După aplicare materialul se nivelează cu dreptarul sau șpaclul lamelar
- Aplicarea se poate face într-un singur strat sau în straturi succesive
- Pentru finisare, pe suprafața tencuielii umede se poate aplica un strat de glet de nivelare Adera Plano sau Adera Finna (cca 2–3 mm).
- Pentru a obține o suprafață superfinisată, după uscarea primului strat de glet de nivelare, se poate utiliza gletul de finisare Adera Liss.

Condiții de aplicare:

- Temperatură de lucru: 5-35 °C
- Umiditate < 60%
- Prepararea pastei: cu mixerul sau manual
- Aplicare manuală într-un singur strat și/ sau în straturi succesive în funcție de grosimea dorită
- În cazul aplicării în straturi, al doilea strat se aplică la interval de cca. 60 de minute

Măsuri de protecție:

Măsurile de protecție sunt prevăzute pe sac sau în fișa de securitate.
Pentru protecție se utilizează echipament specific: mănuşi, ochelari, salopetă.

CE

16

SR EN 13279-1:2009
Mortar pe baza de ipsos pentru constructii utilizat la Interior
B2/50/2

Reacția la foc: A1

SINIAT S.A.
Str. Drumul Leordeni nr. 106, Sector 4, București, România
Tel. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Fabrica Aghireşu
Aghireşu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj

Nr. B120/2016.06.10 RO

an etex company