ADERA Strato

Mortar pentru tencuieli interioare cu aplicare mecanizată sau manuală









Descriere:

Adera Strato este un mortar unistrat pe bază de ipsos, cu aplicare mecanizată sau manuală, pentru interior. Este predozat cu aditivi speciali și perlit pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereților și un consum redus de material. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins, lucrabilitate bună și o suprafață finală la nivel de glet de un alb deosebit, gata de vopsit.

Caracteristici:

Compoziție	ipsos, minerale, aditivi
Granulometrie	0-1,2 mm
Necesar de apă (în funcție de consistența dorită)	17 litri/25 kg material
Timp de prelucrare	120 minute
Clasa de reacție la foc	A1
Valabilitate	9 luni
Mod de aplicare	manual sau mecanizat
Temperatura mediului de aplicare	minim 5°C - maxim 35°C
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Grosimea stratului de material	7-40 mm
Rezistența la compresiune	minim 2,5 N/mm²
Rezistența la încovoiere	minim 1 N/mm²
Consum specific	8 kg/m²/cm
Ambalare	sac 25 kg - 45 saci/palet
Cod SAP	248554

* Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplinește cerințele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Domenii de utilizare:

- Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de cărămidă, BCA şi beton
- Poate fi deasemenea utilizat şi pentru reparații ale tencuielilor vechi, deteriorate
- Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile
- Tencuiala aplicată trebuie protejată de îngheț, raze solare directe, și curenți puternici
- Se recomandă şi pentru utilizarea în băi şi bucătării

www.siniat.ro, siniat.ro@etexgroup.com

etex building performance

Preparare

Finisare

Aplicare manuală şi mecanizată

Avantaje

- Finisaj la nivel de glet, gata de vopsire
- Grad de alb ridicat
- Timp de lucru extins

Mod de lucru:

În cazul suprafeţelor suport puternic absorbante se aplică amorsa Adera Primer Universal pentru a micşora absorbţia apei din tencuială. În cazul suprafeţelor de beton se recomandă aplicarea amorsei Adera BetoPrimer care să îmbunătăţească aderenţa mortarului la suport. Se va respecta timpul de uscare al amorsei de minim 120 minute. Pentru obţinerea planeităţii suprafeţei se fixează iniţial martorii metalici (profile T rezistente la coroziune) cu turte din Adera Strato, la intervale de 1,5-2 m. Martorii pot fi executaţi şi din fâşii din acelaşi material. Pentru colţurile exterioare se vor monta profile de colţ, rezistente la coroziune şi fixate cu Adera Strato.

Preparare

Aplicare mecanizată:

- Înainte de aplicare, maşina de tencuit se va racorda la reţeaua de apă curentă şi electricitate. După punerea maşinii în funcţiune, se va regla consistenţa pastei înainte de aplicare.

Aplicare manuală:

- Întotdeauna se va presăra pulberea în apă şi nu invers, cantitatea necesară de apă pentru un sac de 25 kg, este de 17 l.
- Se mixează o cantitate mai mare în cuve până la obţinerea unei paste omogene, cu consistenţă bună de lucru, pentru eficientizarea productivităţii.

Aplicare

- Se aplică pe suport, mecanizat cu maşina de tencuit pe suprafeţe extinse sau manual cu mistria pe suprafeţe mici.
- După câteva minute de la aplicare, tencuiala se nivelează cu dreptarul. După aproximativ 45-60 minute de la aplicare, înainte de începerea întăririi, pe suprafaţa aplicată se pot executa corecţii pentru zonele neuniforme prin procesul de răzuire/ tăiere cu dreptarul. La intersecţiile dintre planurile pereţilor sau între pereţi şi tavane se va realiza o tăietură cu mistria în toată grosimea tencuielii.
- După circa 120 minute de la aplicarea tencuielii, aceasta se umezeşte şi se driscuie prin mişcări circulare cu drişca de burete, până la obţinerea unei paste cremoase care să permită gletuirea. Această pastă ajută la corectarea şi finisarea suprafeţei tencuite. Dacă se doreşte obţinerea unor suprafeţe perfect netede şi plane, li se va repeta operaţiunea de umezire şi gletuire, calitatea finală a suprafeţei fiind obţinută din gradul de prelucrare, gradul de alb al materialului şi fineţea superioară a lui.

Recomandări:

Dacă la aplicarea pe tavane grosimea tencuielii depăşeşte 1 cm, se recomandă ancorare mecanică.

În cazul aplicării Adera Strato sub plăci ceramice (în băi sau bucătării) vor trebui respectate următoarele:

- Grosimea de aplicare: minim 1 cm
- Suprafaţa tencuită nu trebuie finisată (se efectuează doar etapa de nivelare). Poate fi folosită o gletieră dinţată
- Înainte de aplicarea plăcilor ceramice va fi aplicat un material hidroizolant
- Îmbinările dintre plăcile ceramice trebuie corect executate aşa încât să nu permită infiltrarea apei

Măsuri de protecţie:

Se lucrează cu echipament de protecţie adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări îndelungate, se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ţinând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în reţeaua de canalizare.

Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile.

Condiţii de depozitare

Sacii se vor păstra pe paleţi de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii.

În cazul utilizării parţiale, închideţi sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicaţii ulterioare.

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857 Bucureşti, Sector 3, România
Tel. (+4) 031 224 01 00
Fax (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro
Fabrica Aghireşu
Aghireşu Fabrici, Nr. 281, judeţul Cluj

Nr. B106/2019.02.02RO