KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA

Grund acrilic pentru blocarea petelor

Fişa Tehnică Nr. 48 / 03.05

Rev. 01.2016

Grund acrilic alb, mat, pe bază de apă, cu grad mare de opacitate după uscare. Are capacitatea de a împiedica petele uscate de nicotină, tutun, igrasie, creion, cafea sau suc să migreze în stratul de finisaj. Potenţează calităţile stratului de finisaj: îmbunătăţeşte aderenţa, reduce consumul şi măreşte rezistenţa.



Produs aprobat de Organismul Competent pentru Acordarea Premiului Eco în Grecia și organizația responsabilă cu acordarea semnului „Ecologic" al Uninunii Europene.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pe suprafeţe interioare sau exterioare din tencuială, gips-carton, plăci de ciment sau beton, noi sau vopsite anterior cu vopsele pe bază de apă sau pe bază de solvent.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Putere de acoperire foarte bună	Număr mai mic de straturi de finisaj - reduce consumul de vopsea/m^2
Aderenţă excelentă	Măreşte durabilitatea stratului de finisaj
Aproape inodor, cu conţinut scăzut de compuşi organici volatili	Nepericulos pentru sănătate şi mediu
Se aplică uşor în strat uniform	Economie de timp
Blochează migrarea petelor în stratul de finisaj	Permite revopsirea suprafeţelor cu pete dificile
Se poate nuanţa după cartela Kraft	

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	Alb: 1,38 (± 0,02)	ISO 2811
Substanţe nevolatile (%)	52	
Viscozitate (cP)	6,000-7,500	ISO 2555
pH	7,5 – 9	
Grad de luciu	≤ 3 (unghi de 60°) ≤ 15 (unghi de 85°)	ISO 2813
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE)	A/g-Amorse. Strat de acoperire pe bază de apă (SBA) 30g/L – Faza II	
Compuşi Organici Volatili, COV, (g/L)	20	ISO 3905
Acoperire (m^2/L/strat)	12 *)	ISO 6504
Grosime film uscat (µm)	34-40	ISO 6504
Termen de valabilitate	24 luni	

*) Acoperirea (consumul) depinde de gradul de absorbție al suprafeței, de condițiile și metoda de

aplicare și de grosimea stratului aplicat.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafața pe care se aplică trebuie să fie uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- **Suprafeţe care prezintă pete de mucegai**: Se îndepărtează stratul de mucegai, se aplică un strat de soluție antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și apoi se aplică 1 strat de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.
- **Pereţi şi tavane:** 1-2 straturi de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.
- **Suprafeţe din lemn:** Se şlefuiesc, se chituiesc cu Kraft Repair (dacă este cazul), se şlefuiesc şi se desprăfuiesc din nou, şi se aplică 1-2 straturi de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.
- **Suprafeţe vopsite anterior, cu substrat solid şi neted:** Se şlefuiesc uşor, se desprăfuiesc şi se aplică 1-2 straturi de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua.
- **Suprafeţe noi din beton sau tencuială:** Se aplică Kraft Eco Stain Blocker Aqua după minim 30 de zile de la turnare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI
Diluare*:* 8-12% cu apă curată.
Produsul se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât şi pe parcursul aplicării.
Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.
Nuanţare: KRAFT Eco Stain Blocker se poate nuanţa în culorile corespunzătoare bazelor P şi T din cartela Kraft.

PUNERE ÎN OPERĂ
Condiții de mediu: Temperatură 10-35°C, umiditate relativă <50%.
Condiții de aplicare pentru suport: temperatură 5-25°C și umiditate max. 20%.
Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless (cu duză de 1,8-2,0 mm).
Uscare superficială: 1-2 ore la 25°C şi umiditate relativă 50%. Timpul de uscare creşte cu scăderea temperaturii şi creşterea umidităţii.
Reacoperirea se recomandă la: 8-10 ore de la aplicarea Kraft Stain Blocker Aqua.
Pe suprafeţele extrem de murdare se recomandă să se aplice 2 straturi de KRAFT Stain Blocker, la interval de 24 ore, pentru a avea garanţia unei bune izolări a petelor.

NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, NINSOARE !

Curăţare unelte: imediat după utilizare, cu apă caldă şi săpun sau soluţie de detergent. Îndepărtaţi cât mai mult produs de pe unealtă înainte de a începe curăţarea. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

AMBALARE: Alb: 3L, 10L.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

P101-Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102-A nu se lasa la îndemâna copiilor. P312-Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.
EUH210-Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
EUH208-Conţine: 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-2H-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, bine acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 65%), ferite de căldură și radiații solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35˚C.

A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.